

WEGVIÁRIA HPP 605

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Tinta monocomponente de alta espessura, à base de resina acrílica especial, para Demarcação Viária. Excelente resistência à abrasão. Fácil aplicação e secagem rápida, permitindo a liberação da área em 30 – 40 minutos (dependendo da temperatura). Maior durabilidade ao intemperismo. Produto atende à norma ABNT NBR 11862/92.

APLICAÇÕES:

Como revestimento de pavimentos rodoviários (asfalto) e de concreto. Sinalização de trafego e demarcação de pisos industriais.

INFORMAÇÕES:

Cor: Branco e Amarelo.
Brilho/ Aspecto: Ultra fosco Máx. 20 UB
Sólidos por Volume: 48 ± 2%
Validade: 12 meses
Método de aplicação: Trincha, Rolo e Spray.
Espessura por demão: 300 micrometros seco.
Rendimento teórico: 1,6 m²/litro na espessura de 300 micrometros seco. Sem considerar os fatores de perda na aplicação.

Secagem:

No Pick up time (NBR – 12083/92)	Máx. 20 min	
Secagem Repintura (25°C)	Mínimo	Máximo
	Rolo/Trincha	1 hora

OBS: Após 8 horas verificar a presença de contaminantes. A aplicação de camada alta (maior que 300 micrometros) compromete o tempo de secagem.

APLICAÇÃO:

Mistura:

Homogeneíze o conteúdo da tinta com uma espátula. Assegure-se de que nenhum pigmento fique retido no fundo da embalagem.

Diluição:

Dependendo do método de aplicação, diluir no máximo 10% em volume. Diluente recomendado: Diluente Alquídic 1024.

Spray:

Recomendado.

Trincha/ Rolo:

Aplicar 1 a 2 demãos com intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo de 8 horas entre demão, não excedendo a 300 micrometros.

Limpeza dos equipamentos:

Utilizar Diluente Alquídic 1024. Não deixar material nas mangueiras, pistolas e equipamentos usados na pulverização. Lavar completamente todo o equipamento utilizado.

Observações:

O rendimento teórico é calculado com base nos sólidos por volume sem diluição, e não inclui perdas devidas à rugosidade da superfície, tipo de geometria das peças, métodos de aplicação, espessura inadequada ou técnicas do aplicador.

Somente aplicar se a temperatura do substrato estiver pelo a 3°C acima do ponto de orvalho e não aplicar quando a umidade do ar exceder a 85%.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deverá estar seca, isenta de quaisquer contaminantes, tais como óleos, sais, graxas, gorduras e poeiras.
No caso de concreto novo, usar solução de ácido muriático a 10% para neutralizá-lo. Posteriormente lavar com água em abundância, aguardar secagem total e aplicar. Para concreto antigo, é aconselhável a vistoria de um técnico.
Asfalto – Não é aconselhável aplicar enquanto estiver úmido.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

O manuseio, a diluição e o uso de tintas durante a pintura e secagem, por tratar-se de produtos inflamáveis, devem ser realizados em locais ventilados, longe de chamas, faíscas ou calor excessivo. O contato com a pele pode causar irritações.
Se ingerido, não induzir ao vômito. No caso de contato com os olhos, lavá-los abundantemente com água. Em qualquer dos casos, procurar um médico imediatamente.
Não fumar na área de trabalho.
Certificar que as instalações elétricas estejam perfeitas e que não provoquem faíscas.
Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e outras partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, em seguida, lavar com água e pastas de limpeza apropriada. Usar creme protetor reconstituente da pele.
Em caso de incêndio, usar extintores de CO₂ ou pó químico. Não é recomendado o uso de água para extinguir o fogo produzido pela queima das tintas.
O armazenamento de tintas e diluentes deve ser feito em locais ventilados e protegidos do intemperismo. A temperatura pode oscilar entre 10 a 40°C.
Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, a pessoa intoxicada deve ser removida imediatamente do local de trabalho para locais ventilados.
Em caso de desmaio, chamar imediatamente um médico.

NOTA:

Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas na experiência e conhecimento da equipe técnica da WEG Tintas, entretanto como não se tem qualquer controle sobre o uso dos produtos, nenhuma garantia - expressa ou subentendida - é dada ou sugerida quanto a essas informações. A WEG Tintas não assume assim, qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.

WEG TINTAS

Rodovia BR 280 Km 50 – Guaramirim – SC – 89270-000

E-mail: tintas@weg.net - www.weg.net – Fone: (55) XX 47 3276-4000

COPIA PARA INFORMAÇÃO

Página 2 de 2

Revisão: 03
Data: Nov/08

